

NÉOMAT NON LUSTRANT



Avril 2017

Définition

- Peinture mate non lustrante, pochée, à base de dispersion acrylique en phase aqueuse.

Destination

- INTERIEUR
NEUF/ENTRETIEN
- Décoration des murs en pièces sèches.
- Etat de finition A ou B.

Propriétés

- Très bonne résistance au lustrage.
- Nettoyage aisé.
- Bonne blancheur.
- Bonne capacité à la retouche.
- Applicable sur toile de verre et papier à peindre.



Mat






Brosse



Rouleau

ABSOLU
SYSTEM

Données Environnementales et Sanitaires

■ Label Environnemental	 
■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	 Pas de composés CMR classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009)
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none">■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l■ Ce produit contient au maximum 15 g/l COV■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels
■ Production	<ul style="list-style-type: none">■ Toutes nos usines Françaises sont certifiées ISO 14 001■ Nos points de distribution sont à moins de 800 km de vos chantiers
■ Certification Construction	■ Non concerné
■ Fiche de Données de Sécurité	■ Consulter la FDS sur : - www.quickfds.fr - www.seigneurie.com
■ Fiche de Données Environnementales et Sanitaires	■ Consulter la FDES sur : - www.inies.com - www.seigneurie.com
■ Déclaration Environnementale	■ Consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Onctueux.

Aspect du feuil sec

Mat poché fin.

Teintes

- Blanc.
- Toutes teintes du nuancier Chromatic®.

Masse volumique

(en kg/dm³)

- 1,41 ± 0,03 (norme EUR PL 004)

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 56 ± 2 %.
En volume (théorique) : 39 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec hors poussière : 3 heures.
- Redoublable : 8 heures.

Rendement

8 à 9 m²/litre/couche (ne pas tirer le produit).

Brillant spéculaire

2 % sous 85° d'angle.

Résistance à l'abrasion humide

- Norme NF EN 13300 : classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 cycles).

Conditionnement

1 litre, 5 litres et 15 litres.

Conservation

- 12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.
- Utiliser rapidement après ouverture.

NÉOMAT NON LUSTRANT



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130
www.ecolabels.fr

Mise en œuvre

Avril 2017

Processus

(Supports conformes au DTU 59.1)

IMPRESSION adaptée au support si nécessaire	PRACTI PRIM ou PRINTOPRIM ou IMPRIMA
FINITION	2 couches de NÉOMAT NON LUSTRANT

Remarques :

- Ne pas tirer le produit lors de l'application.
- Le produit obtient toutes ses propriétés au bout de 2 semaines environ.
- Pour les teintes vives ou foncées :
 - 1) les supports doivent être parfaitement plans.
 - 2) lors de l'application de la dernière couche, il est recommandé d'appliquer les derniers coups toujours dans le même sens (de préférence de bas en haut).

Supports et fonds, préparation

Supports

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.
Neufs ou anciens, recouverts ou non d'anciennes peintures.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression éventuelle.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.

Applications

Matériel d'application

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 12 mm.

Dilution

- Brosse, rouleau : prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Précautions d'emploi

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

NF T 36005 Famille I - Classe 7b2

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.